



Societatea comerciala  
**PROTECT CHEMICAL**  
Bucuresti

## FISA TEHNICA

AMORSA-FOND PENTRU  
TENCUIALA TEXTURATA

**IZOCOR AFT**

Cod: FT-PC-58

Ed./Rev.: 1/4

Data: 21.Martie.2017

Pag. 1/2

**DESCRIERE** **IZOCOR AFT** este un produs emulsionat colorat, pe baza de copolimer stiren-acrilic, materiale de umplutura si diversi aditivi, folosit ca strat de baza pentru asigurarea aderenței tencuielii texturate **IZOCOR TT**

**UTILIZARE**

- Peste beton, glet de ciment sau ipsos, gips-carton, sau pe alte suprafete compatibile, pe orizontala sau verticala, la interior sau exterior, in domeniul constructiilor industriale si civile;
- Pentru asigurarea unui fond uniform de aceeași culoare cu tencuiala aplicata ulterior;
- Pentru asigurarea aderenței tencuielii pe stratul suport;
- Pentru protectia stratului ulterior de tencuiala fata de bazicitatea suprafetelor pe baza de ciment;

**AVANTAJE**

- Asigura o aderența imbunatatita a stratului de tencuiala texturata la suport;
- Asigura obtinerea unui sistem decorativ cu rezistente fizico-mecanice superioare;
- Asigura aplicarea usoara a tencuielii pe suport;
- Asigura un aspect uniform al culorii;
- Permite aplicarea tencuielii in conditii optime asigurand un timp de lucru extins;
- Contribuie la cresterea impermeabilitatii fata de apa lichida a sistemului;
- Permite circulatia vaporilor catre exterior;
- Contribuie la cresterea rezistentei sistemului fata de atacul mucegaiurilor si ciupercilor.
- Produsul nu contine compusi organici volatili.

### CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE

Caracteristici	U.M.	Valoare
Aspect, culoare		Lichid, omogen, semifluid, de diferite culori
Timp de uscare la 20°C	ore	Max. 6
Masa volumica	g/cm <sup>3</sup>	0,95 – 1,1

### INSTRUCTIUNI DE APLICARE

#### CONDITII DE MEDIU

- Temperatura ambianta si a suportului sa fie cuprinsa intre +8°C si +40°C;
- Umiditatea aerului max. 75 %;
- Umiditatea suportului pe care se aplică trebuie să fie de maximum 8%;
- Produsul se conditioneaza 24 de ore inainte de aplicare in ambalajul propriu la temperatura de aplicare.

#### PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata pe care se aplică se pregătește prin desprăfuire și degresare, precum și decontaminare în cazul în care este infestată cu microorganisme. Ca urmare a activitatilor de pregătire suportul pe care urmeaza sa fie aplicat produsul **IZOCOR AFT** trebuie sa fie curat, uscat, fără urme de praf, sau grasimi, zone neaderente sau alte impurități.

#### APLICARE

Produsul **IZOCOR AFT** se aplica cu pensula sau trafaletul, pe suprafete orizontale și verticale (este un produs tixotrop), în 1-2 straturi în funcție de porozitatea suportului, la interval de cca. 8 ore (dar numai după uscarea stratului anterior), până la obținerea unui suport stabil (evidentiat printr-un aspect semilucios continuu), evitându-se obținerea unei pelicule mate, colorate. Ustensilele folosite se pot spala cu apa.

**EXPLOATARE** Produsul **IZOCOR AFT** atinge performantele tehnice maxime, dupa intarire si uscare completa, adica dupa cca.3 zile de la aplicare, timp in care temperatura mediului ambiant trebuie sa fie min. +23°C, sau la maxim 20 zile,daca temperatura de aplicare si pastrare este de minim +5°C,cand poate fi dat in exploatare.  
Sistemele de protectie cu **IZOCOR AFT** pot fi exploatate intre -20°C si +60°C,numai dupa darea in exploatare.

**CONSUM SPECIFIC** Cca. 200 g/m<sup>2</sup>/strat de pelicula, pe suporturi netede. Pe suprafete neuniforme (cu o rugozitate ridicata) se consuma mai mult.

**AMBALARE** Produsul **IZOCOR AFT** se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, cu



Societatea comerciala  
**PROTECT CHEMICAL**  
Bucuresti

## FISA TEHNICA

AMORSA-FOND PENTRU  
TENCUIALA TEXTURATA

**IZOCOR AFT**

Cod: FT-PC-58

Ed./Rev.: 1/4

Data: 21.Martie.2017

Pag. 2/2

### TRANSPORT SI DEPOZITARE GARANTIE

capacitatea maximă de 100 l.

Produsul **IZOCOR AFT** se transporta si depozitează în locuri uscate, ferite de radiații solare directe și intemperii, special amenajate pentru substanțe chimice nocive periculoase, conform legilor în vigoare, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C.

Produsul **IZOCOR AFT** pastrat in ambalaje originale sigilate este garantat 6 luni de la data fabricatiei, in conditiile de transport si depozitare mentionate in fisa tehnica.

Calitatea produsului **IZOCOR AFT** poate fi verificata numai in perioada termenului de garanție prin efectuarea tuturor determinarilor de laborator conform **STF** al produsului, de catre un laborator autorizat/acreditat, caz in care prelevarea probelor se va face din ambalaje originale sigilate, de catre laboratorul autorizat/acreditat, in prezenta unui reprezentant al Producatorului.

Pus in opera ca sistem de protectie produsul **IZOCOR AFT** indeplineste performantele impuse de **STF**, cu conditia respectarii tehnologiei de punere in opera si exploatare. Firma producatoare, **nu isi asuma raspunderea** asupra rezultatelor negative obtinute de cumparator, datorate unor conditii locale necorespunzatoare de aplicare si utilizare, ai caror parametri nu sunt sub controlul ei.

Datele din aceasta fisa exprima stadiul actual al cunostintelor firmei producatoare si au ca scop prezentarea informatiilor generale asupra produselor **IZOCOR AFT** si a utilizarii lor. Beneficiarul produsului trebuie sa testeze daca produsul este corespunzator cerintelor sale inainte de utilizare si sa consulte fisa tehnica cea mai recenta a produsului, aceasta eliberandu-se la cerere.

### MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Produsul **IZOCOR AFT** nu este toxic sau inflamabil.

Produsul **IZOCOR AFT** gata de aplicare contine compusi organici volatili maxim 10 g/l. Subcategoria produsului conform HG735/2006: i - Acoperiri performante monocomponente. Limita COV admisa: 40 g/l.

Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă cuprinse în legea nr. 319/2006, normele pentru situații de urgență în vigoare, precum și cele cuprinse în fișa tehnica de securitate a produsului emisa de producator.

STF

58/2010

#### S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.

**SEDIU: BUCURESTI**, Str. Cercetatorilor, nr.6, Bl. 29, Sc. 2, Ap. 56, Sector 4

**FABRICA DE PRODUCTIE: POPESTI – LEORDENI**,  
Str.Taberei, nr 3, Jud. Ilfov

Mobil: 0722.620.865; 0722.357.036; 0722.306.799;

Tel./Fax: 0371.327.887 / 0372.875.858;

E-mail: [office@protectchemical.ro](mailto:office@protectchemical.ro), [pchizocor@gmail.com](mailto:pchizocor@gmail.com)

Adresa de internet: [www.protectchemical.ro](http://www.protectchemical.ro)

CIF: RO 4877638 Nr.Reg.Com.: J40/24690/27.10.1993